

SABBIA (DA RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ED ALTRI RIFIUTI INERTI DI ORIGINE MINERALE)			I2rev03
<b>Utilizzo specifico:</b> realizzazione/manutenzione di sottoservizi come allettamenti, rinfranchi e analoghi			
Rifiuti in ingresso	Attività di recupero	Standard tecnico-prestazionale	Standard ambientale
170101 Cemento	<p>Operazione: R5</p> <p>Elenco indicativo e non esaustivo delle attività di trattamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Frantumazione</li> <li>– Vagliatura</li> <li>– Selezione granulometrica</li> </ul> <p>Separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto dei parametri prestazionali riportati nel prospetto 4.c della norma UNI 11531-1,</li> <li>• Marcatura CE secondo la norma UNI 13242,</li> <li>• La dimensione massima del lotto è pari a 3000 mc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Test di cessione con metodica e limiti di cui all'allegato 1 Tab.3 del D.M. 127/2024</li> <li>• Tabella 2, Allegato 1 del DM 127/2024, limiti di cui all'utilizzo e) “realizzazione di strati accessori</li> </ul>
170102 Mattoni			
170103 Mattonelle o ceramiche			
170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106			
170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			
<p><b>Criteria ambientali generali di accettabilità:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifiche riportate alla lettera b) dell'Allegato 1 del DM 127/24.</li> <li>• Per i rifiuti con codice a specchio, sarà effettuata (prima dell'accettazione) la caratterizzazione per la classificazione di non pericolosità.</li> <li>• Assenza di amianto (frammenti e fibre): fibre da ricercare qualora si riscontrino frammenti</li> </ul>			